

Бележка относно превода: Настоящият документ е превод на оригиналната версия на английски език. При несъответствие предимство има версията на английски език.

Общ преглед на продукта

Отлични резултати. По-изгодна цена.

Описание

Покритието AgriCrete PTS+ е концентрирана версия на нашето покритие PTS+, първоначално разработено за нефтохимическата промишленост, която се нуждаеше от киселиноустойчиво покритие. PTS+ е негоримо финишно покритие на водна основа за бетон, който предварително е обработен с AgriCrete PIM+ или PIM+ Type S. След втвърдяване PTS+ е невидимо, лесно се почиства, не е хлъзгаво, дълготрайно е и е 100% водонепропускливо. PTS+ има добро сцепление с бетон, тухли, плочки и дори дърво!

ТРАЙНИ ПРЕДИМСТВА

- Необходимо е само едно нанасяне – колкото да се намокри повърхността
- При втвърдяване образува прозрачно, матово покритие
- Трайно спира проникването на всички течности, т.е. вода, урина, соли, слаби киселини, химически почистващи препарати и др.
- Повърхностите вече се почистват много по-лесно и остават чисти много по-дълго
- Почистването на повърхността вече отнема по-малко време, по-малко работни часове, по-малко химикали и много по-малко пари
- Не променя статичния коефициент на триене на повърхността на бетона, т.е. повърхността не става хлъзгава

Предназначение

- За обработка на бетонни подове и стени в сгради, в които се отглеждат всякакви животни – крави, свине, кокошки и др.
- За обработка на бетонни подове с нарязани канали, напр. в доилни зали
- За обработка на бетонни подове в сгради за съхранение или поддръжка на техника
- За обработка на всички бетонни повърхности в селското стопанство

Подготовка на основата

Голите, сухи, нови повърхности, които са се втвърдявали минимум 21 дни и върху които досега не е нанасяно повърхностно покритие, обикновено не изискват предварителна подготовка. Всяка съществуваща боя или повърхностна обработка, по която PTS+ се събира на капки, трябва да се отстрани, за да бъде PTS+ ефективно. Преди нанасяне на AgriCrete PTS+ почистете всички замърсители като масло, урина и др., които са били изтласкани на повърхността при предходното нанасяне на AgriCrete PIM+ или PIM+ Type S. Може да се наложи повърхността да се почисти повече от веднъж, за да сте сигурни, че е чиста. Забележка: Моля, не забравяйте, че PTS+ е покритие – замърсителите, които не са почистени от повърхността, ще останат затворени под PTS+, след като то се втвърди. Преди нанасяне на PTS+ всички пукнатини трябва да се ремонтират и запечатат с ремонтен разтвор за пукнатини на циментова основа. Препоръчваме също да нанесете AgriCrete PIM+ върху всеки ремонтен разтвор на циментова основа. Това ще осигури най-доброто сцепление на AgriCrete PTS+ с ремонтния разтвор. Оставете PIM+ да се втвърдява минимум 3 дни преди нанасянето на PTS+.

Оборудване за нанасяне

PTS+ се нанася най-добре с ръчна пръскачка с помпа и ниско налягане.

- Разклатете PTS+ добре преди употреба
- PTS+ е с неутрално pH. Не разреждайте и не смесвайте PTS+ с вода или друга течност. Използвайте само във вида, в който е доставено
- Препоръчва се при нанасяне на PTS+ да се носят гумени ръкавици и защитни очила

Нанасяне

- PTS+ трябва да се нанася върху ХЛАДНИ, СУХИ повърхности. Най-добре на сянка
- Най-добре е нанасянето да се извършва с ръчна пръскачка с помпа. Внимавайте да не нанесете прекалено много PTS+. Най-добре е тънък слой, колкото да се намокри цялата повърхност
- Не нанасяйте втори слой върху изсъхналия край на предишно нанасяне и не се опитвайте да нанесете втори слой върху изсъхнал първи слой. Може да се появи бял, мътен налеп. По същата причина не минавайте през обработени мокри участъци, за да не оставяте мокри следи върху сухи участъци, които предстои да бъдат обработени, тъй като когато накрая обработите тези участъци, ще се появят бели отпечатъци от стъпки. Ако това се случи, емулгирайте отново PTS+ с толуен (разредител за бои). Напоете парцал и разтъркайте побелелия участък. След като белият налеп изчезне, толуенът ще се изпари и PTS+ отново ще се втвърди. PTS+ изсъхва на въздуха за около 2 часа и се втвърдява за 24 часа
- Не се допуска движение на хора, докато покритието не изсъхне на въздуха

Разходна норма

Разходната норма варира в зависимост от поръзността на основата. Тя може да бъде от 2,5 до 8,5 м²/л. Преди нанасяне направете тест върху малък участък от площта, която ще се обработва, за да определите предварително разходната норма.

Опаковка

- Кофи по 20 л / 5 US gal
- Варели по 208 л / 55 US gal

Ограничения

PTS+ не трябва да се нанася, ако температурата на повърхността и на околната среда е под 5 °C.

Внимание – моля, имайте предвид

- Не нанасяйте PTS+ върху вече нанесен слой PTS+. Всичко се събира на капки върху PTS+, дори самото покритие, ако нанесете втори слой върху изсъхнал първи слой
- ЗАБЕЛЕЖКА: При случаен контакт с очите незабавно и обилно изплакнете с вода
- PTS+ трябва да се нанася върху напълно сухи, хладни повърхности
- Върху PTS+ не бива да вали, преди покритието да се е втвърдило напълно (мин. 24 часа)
- Ако PTS+ замръзне, размразете го напълно и го разклатете добре, за да се смеси материалът изцяло преди употреба. Замръзването не уврежда продукта
- За повърхности, които не са посочени в нашите материали, или ако не сте сигурни какви химически обработки са прилагани преди това, препоръчваме PTS+ първо да се нанесе върху малък пробен участък

Ограничена гаранция

Компанията AgriCrete гарантира, че нейните продукти нямат производствени дефекти и че отговарят на актуалните публикувани физични свойства на AgriCrete, когато се нанасят в съответствие с указанията на AgriCrete. Компанията AgriCrete не дава никакви други гаранции от какъвто и да е характер, изрични или подразбиращи се, включително каквато и да е гаранция за продаваемост или годност за определена цел във връзка с този продукт. Нито AgriCrete, нито C. Darell & Assoc. Inc. носят отговорност за вреди от какъвто и да е вид, включително косвени или последващи вреди, произтичащи от твърдяно нарушение на която и да е гаранция, изрична или подразбираща се, включително гаранция за продаваемост или годност за определена цел, или от каквато и да е друга причина.