

Bemærkning om oversættelsen: Dette dokument er en oversættelse af den originale engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende.

Produktoversigt

Høj ydeevne. Bedre værdi.

Beskrivelse

PTS+ fra AgriCrete er en koncentreret udgave af vores PTS+, der oprindeligt blev udviklet til den petrokemiske industri, som havde brug for en syrebestandig belægning. PTS+ er en ikke brandfarlig, vandbaseret overfladebelægning til beton, der først er behandlet med PIM+ eller PIM+ Type S fra AgriCrete. Efter hærdning er PTS+ usynlig, let at rengøre, ikke glat, langtidsholdbar og 100 % vandtæt. PTS+ binder til beton, mursten, fliser og endda træ!

Permanente fordele

- Der kræves kun én påføring – lige nok til at gøre overfladen våd
- Hærder til en klar, mat overflade
- Stopper permanent indtrængning af alle væsker, dvs. vand, urin, salte, svage syrer, kemiske rengøringsmidler osv.
- Overfladerne er nu meget lettere at rengøre og forbliver rene meget længere
- Rengøring af overfladen tager nu kortere tid, kræver færre arbejdstimer og færre kemikalier og koster langt mindre
- Ændrer ikke den statiske friktionskoefficient på betonoverfladen, dvs. overfladen bliver ikke glat

Anvendelse

- Til behandling af betongulve og -vægge i bygninger til alle slags dyr: kvæg, svin, fjerkræ osv.
- Til behandling af rillefræsedede betongulve, fx i malkestalde
- Til behandling af betongulve i bygninger, der bruges til opbevaring eller vedligeholdelse af maskiner
- Til behandling af alle betonflader i landbruget

Forbehandling af underlaget

Bare, tørre, nye overflader, der har hærdet i mindst 21 dage, og som ikke tidligere er blevet overfladebehandlet, kræver normalt ingen forbehandling. Eksisterende maling eller overfladebehandling, som får PTS+ til at perle af, skal fjernes, for at PTS+ kan virke. Før PTS+ påføres, skal forurenende stoffer som olie, urin osv., der er presset op til overfladen ved den forudgående påføring af PIM+ eller PIM+ Type S, fjernes. Det kan være nødvendigt at rengøre overfladen mere end én gang for at sikre, at den er ren. Bemærk: Husk, at PTS+ er en belægning – forurenende stoffer, der ikke er fjernet fra overfladen, bliver indkapslet under PTS+, når det hærdet. Før PTS+ påføres, skal alle revner repareret og lukkes med en cementbaseret reparationsmørtel. Vi anbefaler også at påføre PIM+ fra AgriCrete på al cementbaseret reparationsmørtel. Det sikrer den bedste vedhæftning af PTS+ til reparationsmørtlen. Lad PIM+ hærde i mindst 3 dage, før PTS+ påføres.

Påføringsudstyr

PTS+ påføres bedst med en håndtryksprøjte med lavt tryk (type Hudson).

- Omryst PTS+ grundigt før brug
- PTS+ er pH-neutralt. PTS+ må ikke fortyndes eller blandes med vand eller andre væsker. Brug kun produktet, som det leveres
- Det anbefales at bære gummihandsker og sikkerhedsbriller ved påføring af PTS+

Påføring

- PTS+ skal påføres på **kølige, tørre** overflader. Påfør helst i skygge
- Påføringen udføres bedst med en håndtryksprøjte. Pas på ikke at påføre for meget PTS+. Et tyndt lag, der netop er nok til at gøre hele overfladen våd, er bedst
- Påfør ikke et nyt lag hen over den tørre kant af en tidligere påføring, og forsøg ikke at påføre et andet lag oven på et tørret første lag. Der kan opstå en hvid, uklar hinde. Af samme grund må du ikke gå hen over behandlede, våde områder og derefter efterlade våde fodspor på tørre områder, der endnu ikke er behandlet, da der vil komme hvide fodaftryk, når du til sidst behandler området. Hvis det sker, så genemulger PTS+ med toluen, en malingsfortynder. Væd en klud, og gnid det hvide væk. Når det hvide er væk, fordamper toluenen, og PTS+ hærdet igen. PTS+ lufttørret på ca. 2 timer og hærdet på 24 timer
- Ingen gangtrafik, før det er lufttørt

Forbrug

Forbruget varierer afhængigt af underlagets porøsitet. Forbruget kan ligge fra 2,5 m² pr. liter op til 8,5 m² pr. liter. Udfør en prøve på et lille stykke af det område, der skal behandles, for at fastlægge forbruget før påføringen.

Emballage

- Spande à 20 l / 5 US gal
- Tromler à 208 l / 55 US gal

Begrænsninger

PTS+ må ikke påføres, hvis overflade- og omgivelsestemperaturen er under 5 °C.

Forsigtig – bemærk

- Påfør ikke PTS+ oven på sig selv. Alt perler af på PTS+ – selv PTS+, hvis du påfører et andet lag oven på et tørret første lag
- **Bemærk:** Ved utilsigtet kontakt med øjnene skylles straks og grundigt med vand
- PTS+ skal påføres på helt tørre, kølige overflader
- Det må ikke regne på PTS+, før det er fuldt hærdet (mindst 24 timer)
- Hvis PTS+ er frosset, så lad det tø helt op, og omryst det grundigt for at blande materialet fuldstændigt igen før brug. Frost skader ikke produktet
- Til overflader, der ikke er nævnt i vores materiale, eller hvis du er usikker på tidligere kemiske behandlinger, anbefaler vi først at påføre PTS+ på et lille prøveområde

Begrænset garanti

AgriCrete garanterer, at virksomhedens produkter er fri for fabrikationsfejl, og at de lever op til de fysiske egenskaber, som AgriCrete aktuelt har offentliggjort, når de anvendes i overensstemmelse med anvisningerne fra AgriCrete. AgriCrete giver ingen andre garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål i forbindelse med dette produkt. Hverken AgriCrete eller C. Darell & Assoc. Inc. er ansvarlige for skader af nogen art, herunder indirekte tab eller følgeskader, som følge af et påstået brud på en udtrykkelig eller stiltiende garanti, herunder garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, eller af nogen anden årsag overhovedet.