

Huomautus käännöksestä: Tämä asiakirja on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta. Ristiriitatilanteissa englanninkielinen versio on ratkaiseva.

Tuotteen yleiskuvaus

Erinomainen suorituskyky. Parempi hinta-laatusuhde.

Kuvaus

AgriCrete PTS+ on tiivistetty versio PTS+-tuotteestamme, joka kehitettiin alun perin petrokemian teollisuudelle happoja kestäväksi pinnoitteeksi. PTS+ on syttymätön ja vesiohenteinen pintapinnoite betonille, joka on ensin käsitelty tuotteella AgriCrete PIM+ tai PIM+ Type S. Kovettuneena PTS+ on näkymätön, helppo puhdistaa, ei liukas, pitkäikäinen ja 100 % vesitiivis. PTS+ tarttuu betoniin, tiileen, laattoihin ja jopa puuhun!

Pysyvät edut

- Vain yksi levityskerta tarvitaan. Juuri sen verran, että pinta kastuu
- Kovettuu kirkkaaksi, himmeäksi pinnaksi
- Estää pysyvästi kaikkien nesteiden tunkeutumisen, esim. veden, virtsan, suolojen, heikkojen happojen, kemiallisten pesuaineiden jne.
- Pinnat on nyt paljon helpompi puhdistaa, ja ne pysyvät puhtaina paljon pidempään
- Pinnan puhdistus vie nyt vähemmän aikaa, vähemmän työtunteja, vähemmän kemikaaleja ja paljon vähemmän rahaa
- Ei muuta betonipinnan lepokitkakerrointa, eli pinta ei muutu liukkaaksi

Käyttö

- Kaikenlaisten eläinten, kuten lehmien, sikojen ja kanojen, rakennusten betonilattioiden ja -seinien käsittelyyn
- Sahaamalla uritettujen betonilattioiden käsittelyyn, esim. lypsyasemilla
- Koneiden säilytykseen tai huoltoon käytettävien rakennusten betonilattioiden käsittelyyn
- Kaikkien maatalouden betonipintojen käsittelyyn

Alustan esikäsittely

Paljaat, kuivat, uudet pinnat, jotka ovat kovettuneet vähintään 21 vuorokautta ja joille ei ole aiemmin levitetty pinnoitetta, eivät yleensä vaadi esikäsittelyä. Kaikki olemassa oleva maali tai pintakäsittely, jonka päällä PTS+ helmeilee, on poistettava, jotta PTS+ toimii. Puhdista ennen AgriCrete PTS+ -tuotteen levitystä pois epäpuhtaudet, kuten öljy, virtsa ym., jotka aiemmin levitetty AgriCrete PIM+ tai PIM+ Type S on nostanut pintaan. Pinta voi olla tarpeen puhdistaa useammin kuin kerran, jotta se on varmasti puhdas. Huomautus: Muista, että PTS+ on pinnoite: pinnalta puhdistamatta jääneet epäpuhtaudet jäävät PTS+-kerroksen alle, kun se kovettuu. Ennen PTS+-tuotteen levitystä kaikki halkeamat on korjattava ja tiivistettävä sementtipohjaisella halkeamankorjauslaastilla. Suosittelemme myös AgriCrete PIM+ -käsittelyä kaikille sementtipohjaisille korjauslaasteille. Näin AgriCrete PTS+ tarttuu halkeamankorjauslaastiin parhaiten. Anna PIM+-tuotteen kovettua vähintään 3 vuorokautta ennen PTS+-tuotteen levitystä.

Levitysvälineet

PTS+ levitetään parhaiten matalapaineisella käsipumppuruiskulla (Hudson-tyyppinen).

- Ravista PTS+ hyvin ennen käyttöä
- PTS+ on pH-neutraali. Älä laimenna PTS+-tuotetta äläkä sekoita sitä veteen tai muuhun nesteeseen. Käytä vain toimitetussa muodossa
- PTS+-tuotetta levitettäessä suositellaan kumikäsineitä ja suojalaseja

Levitys

- PTS+ on levitettävä **viilleille, kuiville** pinnoille. Varjossa levittäminen on parasta
- Levitys tehdään parhaiten käsipumppuruiskulla. Varo levittämästä PTS+-tuotetta liikaa. Paras on ohut kerros, joka juuri ja juuri kastelee koko pinnan
- Älä levitä toista kerrosta aiemman levityksen kuivuneen reunan päälle äläkä yritä levittää toista kerrosta kuivuneen ensimmäisen kerroksen päälle. Pinnalle voi tulla valkoinen, samea huntu. Samasta syystä älä kävele käsiteltyjen märkien alueiden yli niin, että jätät märkeä jälkiä vielä käsittelemättömille kuiville alueille, sillä valkoiset jalanjäljet tulevat näkyviin, kun lopulta käsittelet kyseisen alueen. Jos näin käy, emulgoi PTS+ uudelleen tolueenilla (maalinhohenne). Kastele rätti ja hankaa valkoinen kohta. Kun valkoisuus on poistunut, tolueeni haihtuu ja PTS+ kovettuu uudelleen. PTS+ kuivuu ilmassa noin 2 tunnissa ja kovettuu 24 tunnissa
- Ei jalankulkua ennen kuin pinta on kuivunut ilmassa

Menekki

Menekki vaihtelee alustan huokoisuuden mukaan. Riittoisuus voi olla 2,5–8,5 m²/l. Tee koe pienelle osalle käsiteltävää aluetta, jotta menekki voidaan määrittää ennen levitystä.

Pakkaukset

- 20 l / 5 US gal sangot
- 208 l / 55 US gal tynnyrit

Rajoitukset

PTS+-tuotetta ei saa levittää, jos pinnan ja ympäristön lämpötila on alle 5 °C.

Varoitus – huomaa

- Älä levitä PTS+-tuotetta sen itsensä päälle. PTS+-pinnalla helmeilee kaikki, jopa PTS+ itse, jos levität toisen kerroksen kuivuneen ensimmäisen kerroksen päälle
- **Huomautus:** Jos tuotetta joutuu vahingossa silmiin, huuhtelee välittömästi ja perusteellisesti vedellä
- PTS+ on levitettävä täysin kuiville, viileille pinnoille
- PTS+-pinnalle ei saa sataa ennen kuin se on täysin kovettunut. (Vähintään 24 tuntia)
- Jos PTS+ jäätyy, anna sen sulaa kokonaan ja ravista hyvin, jotta aine sekoittuu täysin ennen käyttöä. Jäätyminen ei vahingoita tuotetta
- Jos pintaa ei mainita esitteissämme tai jos et ole varma aiemmista kemiallisista käsittelyistä, suosittelemme, että PTS+ levitetään ensin pienelle koealueelle

Rajoitettu takuu

AgriCrete takaa, että sen tuotteissa ei ole valmistusvikoja ja että ne täyttävät AgriCrete-yhtiön voimassa olevat julkaistut fysikaaliset ominaisuudet, kun niitä käytetään AgriCrete-yhtiön ohjeiden mukaisesti. AgriCrete ei anna tämän tuotteen osalta mitään muita nimenomaisia tai hiljaisia takuita, mukaan lukien takuut myyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. AgriCrete ja C. Darell & Assoc. Inc. eivät ole vastuussa minkäänlaisista vahingoista, mukaan lukien välilliset vahingot ja seurannaisvahingot, jotka johtuvat väitetystä nimenomaisen tai hiljaisen takuun rikkomisesta, mukaan lukien takuu myyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, tai mistä tahansa muusta syystä.