

Megjegyzés a fordításhoz: Ez a dokumentum az eredeti angol nyelvű változat fordítása. Eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

Termékáttekintés

Kiváló teljesítmény. Jobb ár-érték arány.

Leírás

Az AgriCrete PTS+ felületlezáró a PTS+ koncentrált változata; a PTS+ terméket eredetileg a petrokémiai ipar számára fejlesztettük ki, amelynek saválló bevonatra volt szüksége. A PTS+ nem gyúlékony, vízbázisú felületi bevonat olyan betonhoz, amelyet előzőleg AgriCrete PIM+ vagy PIM+ Type S termékkel kezeltek. Kikeményedés után a PTS+ láthatatlan, könnyen tisztítható, nem csúszós, hosszú élettartamú és 100%-ban vízzáró. A PTS+ tapad betonhoz, téglához, csempehez, sőt még fához is!

TARTÓS ELŐNYÖK

- Csak egyszeri felhordás szükséges, éppen annyi, hogy a felület nedves legyen
- Kikeményedve átlátszó, matt felületet ad
- Tartósan megállítja minden folyadék behatolását, pl. víz, vizelet, sók, gyenge savak, vegyi tisztítószeres stb.
- A felületek sokkal könnyebben tisztíthatók, és sokkal tovább maradnak tiszták
- A felület tisztítása kevesebb időt, kevesebb munkaórát, kevesebb vegyszert és sokkal kevesebb pénzt igényel
- Nem változtatja meg a betonfelület statikus súrlódási együtthatóját, azaz a felület nem lesz csúszós

Felhasználás

- Mindenféle állat – tehén, sertés, baromfi stb. – tartására szolgáló épületek betonpadlóinak és -falainak kezelésére
- Hornyolt (fűrészelt) betonpadlók kezelésére, pl. fejőházakban
- Gépek tárolására vagy karbantartására szolgáló épületek betonpadlóinak kezelésére
- Minden mezőgazdasági betonfelület kezelésére

Az aljzat előkészítése

A bevonat nélküli, száraz, új felületek, amelyek legalább 21 napig szilárdultak, és amelyekre korábban nem vittek fel felületi bevonatot, általában nem igényelnek előkészítést. Minden olyan meglévő festéket vagy felületkezelést, amelyen a PTS+ gyöngyözik, el kell távolítani, hogy a PTS+ kifejthesse hatását. Az AgriCrete PTS+ felhordása előtt tisztítsa le azokat a szennyeződések, például olajat, vizeletet stb., amelyeket az AgriCrete PIM+ vagy PIM+ Type S termék előzetes felhordása a felületre szorított. Előfordulhat, hogy a felületet többször is meg kell tisztítani, hogy valóban tiszta legyen. Megjegyzés: Ne feledje, a PTS+ bevonat; a felületről el nem távolított szennyeződések a PTS+ réteg kikeményedése után alatta rekednek. A PTS+ felhordása előtt minden repedést ki kell javítani és le kell zárni cementbázisú repedésjavító habarccsal. Javasoljuk továbbá, hogy minden cementbázisú javítóhabarcsot kezeljen AgriCrete PIM+ termékkel. Ez biztosítja, hogy az AgriCrete PTS+ a lehető legjobban tapadjon a repedésjavító habarcsokhoz. A PTS+ felhordása előtt hagyjon legalább 3 napot a PIM+ kikeményedésére.

Felhordó eszközök

A PTS+ felhordásához legjobb egy kézi pumpás, alacsony nyomású permetező.

- Használat előtt alaposan rázza fel a PTS+ felületlezárót
- A PTS+ pH-semleges. Ne hígítsa, és ne keverje vízzel vagy más folyadékkal. Csak a kisserelt formában használja
- A PTS+ felhordásakor gumikesztyű és védőszemüveg viselése ajánlott

Felhordás

- A PTS+ felületlezárót HÜVÖS, SZÁRAZ felületre kell felhordani. Legjobb árnyékban
- A felhordás legjobban kézi pumpás permetezővel végezhető. Ügyeljen arra, hogy ne hordjon fel túl sok PTS+ felületlezárót. Legjobb egy vékony réteg, amely éppen csak benedvesíti a teljes felületet
- Ne hordjon fel második réteget egy korábbi felhordás megszáradt szélére, és ne próbáljon második réteget felvinni a megszáradt első rétegre. Fehér, fátyolos elszíneződés jelenhet meg. Ugyanezért ne járjon át a kezelt, nedves részeken úgy, hogy aztán nedves lábnyomokat hagyjon a még kezeletlen, száraz részeken, mert amikor végül azt a részt is kezeli, fehér lábnyomok jelennek meg. Ha ez mégis megtörténik, emulgeálja újra a PTS+ réteget toluollal (festékhígítóval). Itasson át vele egy rongyot, és dörzsölje le a fehér elszíneződést. Amint a fehéres elszíneződés eltűnt, a toluol elpárolog, és a PTS+ ismét megkeményedik. A PTS+ kb. 2 óra alatt szárad meg a levegőn, és 24 óra alatt keményedik ki
- Amíg a levegőn meg nem szárad, a felületen gyalogosan sem szabad közlekedni

Kiadósság

A kiadósság az aljzat porozitásától függ, 2,5 m²/l és 8,5 m²/l között változhat. A kiadósság előzetes meghatározásához a felhordás előtt végezzen próbát a kezelendő terület egy kis részén.

Kiszerelés

- Vödör, 20 l / 5 US gal
- Hordó, 208 l / 55 US gal

Korlátozások

A PTS+ felületlezárót nem szabad felhordani, ha a felület és a környezet hőmérséklete 5 °C alatt van.

Figyelem – fontos tudnivalók

- Ne hordja fel a PTS+ felületlezárót önmagára. A PTS+ rétegen minden gyöngyözik, még maga a PTS+ is, ha a megszáradt első rétegre második réteget hord fel
- MEGJEGYZÉS: Ha a termék véletlenül szembe kerül, azonnal és alaposan öblítse ki vízzel
- A PTS+ felületlezárót teljesen száraz, hűvös felületre kell felhordani
- A PTS+ réteget a teljes kikeményedésig nem érheti eső (legalább 24 óra)
- Ha a PTS+ megfagy, hagyja teljesen kiolvadni, és használat előtt alaposan rázza fel, hogy az anyag teljesen újra elkeveredjen. A fagy nem károsítja a terméket
- Kiadványainkban nem szereplő felületek esetén, vagy ha nem ismeri pontosan a korábbi vegyi kezeléseket, javasoljuk, hogy a PTS+ felületlezárót először egy kis próbafelületre hordja fel

Korlátozott garancia

Az AgriCrete garantálja, hogy termékei gyártási hibától mentesek, és az AgriCrete utasításai szerint felhordva megfelelnek az AgriCrete által aktuálisan közzétett fizikai jellemzőknek. Az AgriCrete semmilyen más, kifejezett vagy hallgatóságos garanciát nem vállal, ideértve a termékkel kapcsolatos forgalomképességre vagy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát is. Sem az AgriCrete, sem a C. Darell & Assoc. Inc. nem felel semmilyen kárért, ideértve a közvetett és a következményi károkat is, amely bármely kifejezett vagy hallgatóságos garancia (ideértve a forgalomképességre vagy az adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát is) állítólagos megszegéséből vagy bármely más okból ered.