

Pastaba dėl vertimo: Šis dokumentas yra originalios anglų kalbos versijos vertimas. Esant neatitikimų, vadovaujamas anglų kalbos versija.

Produkto apžvalga

Puikios savybės. Palankesnė kaina.

Aprašymas

Sandariklis AgriCrete PTS+ – koncentruota mūsų produkto PTS+ versija, iš pradžių sukurta naftos chemijos pramonei, kuriai reikėjo rūgštims atsparios dangos. PTS+ – nedegi, vandens pagrindo viršutinė danga betonui, prieš tai apdorotam impregnantu AgriCrete PIM+ arba PIM+ Type S. Sukietėjusi danga PTS+ yra nematoma, lengvai valoma, neslidi, ilgaamžė ir 100 % nelaidi vandeniui. Sandariklis PTS+ sukimba su betonu, plytomis, plytelėmis ir net mediena!

Ilgalaikiai privalumai

- Reikia padengti tik vieną kartą – tiek, kad paviršius sudrėktų
- Sukietėjusi danga yra skaidri, neblizgi
- Visam laikui sustabdo visų skysčių, t. y. vandens, šlapimo, druskų, silpnų rūgščių, cheminių valiklių ir kt., skverbimąsi
- Paviršius tampa kur kas lengviau valomas ir ilgiau išlieka švarus
- Paviršiaus valymas dabar užtrunka trumpiau, reikia mažiau darbo valandų, mažiau chemikalų ir kur kas mažiau pinigų
- Nekeičia betono paviršiaus statinės trinties koeficiento, t. y. paviršius netampa slidus

Paskirtis

- Betoninėms grindims ir sienoms pastatuose, kuriuose laikomi visų rūšių gyvūnai: karvės, kiaulės, vištos ir kt.
- Betoninėms grindims su išpjautais grioveliais, pvz., melžimo aikštelėse
- Betoninėms grindims pastatuose, kuriuose laikoma ar prižiūrima technika
- Visiems žemės ūkio betoniniams paviršiams

Pagrindo paruošimas

Nepadengtų, sausų, naujų paviršių, kurie kietėjo ne trumpiau kaip 21 dieną ir anksčiau nebuvo padengti jokia paviršiaus danga, paprastai iš anksto ruošti nereikia. Esamus dažus ar paviršiaus dangą, ant kurių sandariklis PTS+ susitraukia į lašus, būtina pašalinti, kad sandariklis PTS+ būtų veiksmingas. Prieš dengdami sandarikliu AgriCrete PTS+, nuvalykite visus teršalus, pvz., alyvą, šlapią ir kt., kuriuos į paviršių išstūmė anksčiau užteptas impregnantas AgriCrete PIM+ arba PIM+ Type S. Kad paviršius būtų tikrai švarus, gali tekti jį valyti ne vieną kartą. Pastaba: nepamirškite, kad PTS+ yra danga, todėl nuo paviršiaus nenuvalyti teršalai, sandarikliui PTS+ sukietėjus, liks uždaryti po juo. Prieš dengiant sandarikliu PTS+, visus įtrūkimus reikia sutaisyti ir užsandarinti cemento pagrindo įtrūkimų remonto skiediniu. Taip pat rekomenduojame bet kokį cemento pagrindo remonto skiedinį apdoroti impregnantu AgriCrete PIM+. Taip užtikrinsite geriausią sandariklio AgriCrete PTS+ sukibimą su įtrūkimų remonto skiediniu. Prieš dengdami sandarikliu PTS+, leiskite impregnantui PIM+ kietėti ne trumpiau kaip 3 dienas.

Naudojimo įranga

Sandariklį PTS+ geriausia tepti rankiniu žemo slėgio purkštuvu su pompa.

- Prieš naudodami sandariklį PTS+ gerai suplakite
- Sandariklio PTS+ pH yra neutralus. Neskieskite ir nemaišykite sandariklio PTS+ su vandeniu ar kitu skysčiu. Naudokite tik tokį, koks pristatytas
- Dengiant sandarikliu PTS+ rekomenduojama dėvėti gumines pirštines ir dėvėti apsauginius akinius

Naudojimas

- Sandariklį PTS+ būtina tepti ant VĖSAUS, SAUSO paviršiaus. Geriausia – pavėsyje
- Geriausia tepti rankiniu purkštuvu su pompa. Stenkitės neužtepti per daug sandariklio PTS+. Geriausia plonas sluoksnis, kurio pakanka visam paviršiui tik sudrėkinti
- Netepkite antro sluoksnio ant išdžiūvusio ankstesnio padengimo krašto ir nebandykite tepti antro sluoksnio ant išdžiūvusio pirmojo sluoksnio. Gali atsirasti balta, drumsta apnaša. Dėl tos pačios priežasties nevaikščiokite apdorotais drėgnais plotais ir nepalikite drėgnų pėdsakų ant sausų, dar neapdorotų plotų, nes, galiausiai apdorojus tą plotą, atsiras baltų pėdsakų. Jei taip atsitiktų, sandariklį PTS+ vėl emulsinkite toluenu (dažų skiedikliu). Sudrėkinkite skudurėlį ir trinkite, kol baltos dėmės išnyks. Kai baltumas išnyks, toluenas išgaruos, o sandariklis PTS+ vėl sukietės. Sandariklis PTS+ ore išdžiūsta maždaug per 2 valandas, o sukietėja per 24 valandas
- Kol danga ore neišdžiūvo, nevaikščiokite

Sąnaudos

Sąnaudos priklauso nuo pagrindo porėtumo. Jos gali būti nuo 2,5 m²/l iki 8,5 m²/l. Kad iš anksto nustatytumėte sąnaudas, prieš darbus atlikite bandymą nedideliame apdorojamo paviršiaus plotelyje.

Pakuotė

- 20 l / 5 JAV galonų kibirai
- 208 l / 55 JAV galonų statinės

Apribojimai

Sandariklio PTS+ negalima tepti, jei paviršiaus ir aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C.

Atsargiai – atkreipkite dėmesį

- Netepkite sandariklio PTS+ ant jo paties. Ant sandariklio PTS+ viskas susitraukia į lašus, net jis pats, jei antrą sluoksnį tepsite ant išdžiūvusio pirmojo
- PASTABA: netyčia patekus į akis, nedelsiant kruopščiai plauti vandeniu
- Sandariklį PTS+ būtina tepti ant visiškai sauso, vėsaus paviršiaus
- Kol sandariklis PTS+ visiškai nesukietėjo, jo neturi lyti (mažiausiai 24 valandas)
- Jei sandariklis PTS+ užšalo, prieš naudodami leiskite jam visiškai atitirpti ir gerai suplakite, kad medžiaga vėl visiškai susimaišytų. Užšalimas produktui nepakenks
- Jei paviršius mūsų leidiniuose nenurodytas arba nesate tikri, kokiomis cheminėmis priemonėmis jis buvo apdorotas anksčiau, rekomenduojame sandariklį PTS+ pirmiausia išbandyti nedideliame bandomajame plote

Ribota garantija

Bendrovė AgriCrete garantuoja, kad jos produktai neturi gamybos defektų ir, naudojami pagal bendrovės nurodymus, atitinka jos paskelbtas galiojančias fizikines savybes. Bendrovė AgriCrete nesuteikia jokių kitų aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant bet kokią tinkamumo prekybai ar tinkamumo konkrečiam tikslui garantiją, susijusią su šiuo produktu. Nei bendrovė AgriCrete, nei bendrovė C. Darell & Assoc. Inc. neatsako už jokią žalą, įskaitant netiesioginius ar pasekminius nuostolius, atsiradusius dėl bet kokio tariamo aiškiai išreikštos ar numanomos garantijos, įskaitant bet kokią tinkamumo prekybai ar tinkamumo konkrečiam tikslui garantiją, pažeidimo ar dėl bet kokios kitos priežasties.