

Top Seal Plus

Produkts: PTS+ Pārskatīšanas datums: 2016. g. marts

Pēdējoreiz atjaunināts: 2026. g. septembris

Piezīme par tulkojumu: Šis dokuments ir angļu valodā sagatavotās oriģinālās versijas tulkojums. Neatbilstību gadījumā noteicošā ir angļu valodas versija.

Produkta pārskats

Lieliska veiktspēja. Labāka cenas un kvalitātes attiecība.

Apraksts

Produkts AgriCrete PTS+ ir koncentrēta versija mūsu produktam PTS+, kas sākotnēji tika izstrādāts naftas ķīmijas rūpniecībai, kurai bija nepieciešams skābēm izturīgs pārklājums. PTS+ ir neuzliesmojošs virsmas pārklājums uz ūdens bāzes, kas paredzēts betonam, kas iepriekš apstrādāts ar produktu AgriCrete PIM+ vai PIM+ Type S. Pēc sacietēšanas PTS+ ir neredzams, viegli tīrāms, nesli-dens, ilgnoturīgs un 100% ūdensnecaurlaidīgs. PTS+ saķeras ar betonu, ķieģeļiem, flīzēm un pat koku!

Pastāvīgas priekšrocības

- Nepieciešama tikai viena apstrāde – tieši tik daudz, lai samitrinātu virsmu
- Sacietējot veido caurspīdīgu, nespīdīgu virsmu
- Pastāvīgi aptur visu šķidrumu iesūkšanos, piemēram, ūdens, urīna, sāļu, vāju skābju, ķīmisko tīrīšanas līdzekļu u. c.
- Virsmas tagad ir daudz vieglāk tīrīt, un tās daudz ilgāk saglabājas tīras
- Virsmas tīrīšana tagad prasa mazāk laika, mazāk darba stundu, mazāk ķīmikāliju un daudz mazāk naudas
- Nemaina betona virsmas statiskās berzes koeficientu, t. i., virsma nekļūst slidena

Lietojums

- Betona grīdu un sienu apstrādei ēkās, kurās tur visu veidu dzīvniekus – govīs, cūkās, vistas u. c.
- Rievotu (iezāģētu) betona grīdu apstrādei, piemēram, slaukšanas zālēs
- Betona grīdu apstrādei ēkās, kurās glabā vai apkopj tehniku
- Visu lauksaimniecības betona virsmu apstrādei

Pamatnes sagatavošana

Neapstrādātām, sausām, jaunām virsmām, kas cietējušas vismaz 21 dienu un uz kurām iepriekš nav uzklāts neviens virsmas pārklājums, iepriekšēja sagatavošana parasti nav nepieciešama. Jebkura esoša krāsa vai virsmas apstrāde, uz kuras PTS+ saritinās pilienos, ir jānoņem, lai PTS+ būtu efektīvs. Pirms produkta AgriCrete PTS+ uzklāšanas notīriet visus piesārņotājus, piemēram, eļļu, urīnu u. c., ko uz virsmas izspiedusi iepriekšējā apstrāde ar produktu AgriCrete PIM+ vai PIM+ Type S. Lai virsma būtu tīra, var būt nepieciešams to tīrīt vairākkārt. Piezīme: lūdzu, atcerieties, ka PTS+ ir pārklājums – piesārņotāji, kas nav notīrīti no virsmas, pēc produkta PTS+ sacietēšanas paliks ieslēgti zem tā. Pirms produkta PTS+ uzklāšanas visas plaisas jāremontē un jānoblīvē ar cementa bāzes plaisu remontjavu. Mēs iesakām arī apstrādāt jebkuru cementa bāzes remontjavu ar produktu AgriCrete PIM+. Tas nodrošinās vislabāko produkta AgriCrete PTS+ saķeri ar plaisu remontjavu. Pirms produkta PTS+ uzklāšanas ļaujiet produktam PIM+ sacietēt vismaz 3 dienas.

Uzklāšanas aprīkojums

Produktu PTS+ vislabāk uzklāt ar zemspiediena smidzinātāju ar rokas sūkni (Hudson tipa).

- Pirms lietošanas produktu PTS+ labi sakratiet
- PTS+ ir pH neitrāls. Neatšķaidiet un nejauciet produktu PTS+ ar ūdeni vai jebkuru citu šķidrumu. Lietojiet tikai piegādātajā veidā
- Uzklājot produktu PTS+, ieteicams valkāt gumijas cimdus un aizsargbrilles

Uzklāšana

- Produkts PTS+ jāuzklāj uz **vēsām, sausām** virsmām. Vislabāk – ēnā
- Vislabāk uzklāt ar smidzinātāju ar rokas sūkni. Uzmanieties, lai neuzklātu pārāk daudz produkta PTS+. Vislabāk ir plāna kārtā, kas tikai samitrina visu virsmu
- Neuzklājiet otru kārtu pāri iepriekšējās apstrādes sausajai malai un nemēģiniet uzklāt otru kārtu uz nožuvušas pirmās kārtas. Var parādīties balta, duļķaina plēvīte. Tā paša iemesla dēļ nestaigājiet pa apstrādātām, mitrām vietām un pēc tam neatstājiet mitras pēdas uz sausām, vēl neapstrādātām vietām, jo, kad beidzot apstrādāsiet šo vietu, parādīsies baltas pēdas. Ja tā notiek, atkārtoti emulgējiet produktu PTS+ ar toluolu (krāsu šķīdinātāju). Samitriniet lupatu un berziet balto nosēdumu. Kad baltais nosēdums pazudis, toluols iztvaiko un PTS+ atkal sacietē. PTS+ gaisā nožūst aptuveni 2 stundās un sacietē 24 stundās
- Kamēr pārklājums nav nožūvis gaisā, pa to nestaigājiet

Patēriņš

Patēriņš atšķiras atkarībā no pamatnes porainības. Tas var būt no 2,5 m²/l līdz 8,5 m²/l. Pirms uzklāšanas veiciet testu nelielā apstrādājamās platības laukumā, lai iepriekš noteiktu patēriņu.

Iepakojums

- 20 l / 5 US gal spaiņi
- 208 l / 55 US gal mucas

Ierobežojumi

Produktu PTS+ nedrīkst uzklāt, ja virsmas un apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 5 °C.

Uzmanību – lūdzu, ņemiet vērā

- Neuzklājiet produktu PTS+ pašu uz sevis. Uz PTS+ pilienos saritinās viss, pat pats PTS+, ja otru kārtu uzklāj uz nožuvušas pirmās kārtas
- **Piezīme.** Nejaušas saskares ar acīm gadījumā nekavējoties un rūpīgi skalojiet ar ūdeni
- PTS+ jāuzklāj uz pilnīgi sausām, vēsām virsmām
- Kamēr PTS+ nav pilnībā sacietējis (vismaz 24 stundas), uz tā nedrīkst līt lietūs
- Ja PTS+ ir sasalis, pirms lietošanas ļaujiet tam pilnībā atkust un labi sakratiet, lai materiāls pilnībā sajauktos. Sasalšana produktam nekaitē
- Virsmām, kas nav minētas mūsu materiālos, vai ja neesat pārliecināti par iepriekšējām ķīmiskajām apstrādēm, iesakām produktu PTS+ vispirms uzklāt nelielā izmēģinājuma laukumā

Ierobežotā garantija

Uzņēmums AgriCrete garantē, ka tā produktiem nav ražošanas defektu un ka, uzklājot tos saskaņā ar uzņēmuma AgriCrete norādījumiem, tie atbildīs uzņēmuma AgriCrete pašlaik publicētajām fizikālajām īpašībām. Uzņēmums AgriCrete nesniedz nekādas citas tiešas vai netiešas garantijas, tostarp jebkādas garantijas attiecībā uz tirgojamību (atbilstību parastai tirdzniecības kvalitātei) vai piemērotību konkrētam mērķim saistībā ar šo produktu. Ne uzņēmums AgriCrete, ne uzņēmums C. Darell & Assoc. Inc. neuzņemas atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, tostarp netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies no jebkāda apgalvota tiešas vai netiešas garantijas pārkāpuma, tostarp jebkādas garantijas attiecībā uz tirgojamību vai piemērotību konkrētam mērķim, vai no jebkāda cita iemesla.