

Opomba o prevodu: Ta dokument je prevod izvirne angleške različice. V primeru neskladij prevlada angleška različica.

Pregled izdelka

Odlična učinkovitost. Boljša vrednost za denar.

Opis

Izdelek AgriCrete PTS+ je koncentrirana različica našega izdelka PTS+, ki je bil prvotno razvit za petrokemično industrijo, ki je potrebovala premaz, odporen proti kislinam. PTS+ je nevnetljiv zaključni premaz na vodni osnovi za beton, ki je bil predhodno obdelan z izdelkom AgriCrete PIM+ ali PIM+ Type S. Ko se strdi, je PTS+ neviden, enostaven za čiščenje, ni spolzek, je dolgotrajen in 100 % vodotesen. PTS+ se sprime z betonom, opeko, ploščicami in celo lesom!

Trajne prednosti

- Potreben je le en nanos – ravno toliko, da se površina zmoči
- Strdi se v prozoren, nesijoč zaključni sloj
- Trajno prepreči prodiranje vseh tekočin, npr. vode, urina, soli, šibkih kislin, kemičnih čistil ipd.
- Površine je zdaj veliko lažje čistiti in dlje ostanejo čiste
- Čiščenje površine zdaj vzame manj časa, manj delovnih ur, manj kemikalij in veliko manj denarja
- Ne spremeni statičnega koeficienta trenja na površini betona, tj. površina ne postane spolzka

Uporaba

- Za obdelavo betonskih tal in sten v objektih za rejo vseh vrst živali: krav, prašičev, kokoši ipd.
- Za obdelavo žlebljenih (rezkanih) betonskih tal, npr. v molziščih
- Za obdelavo betonskih tal v objektih za shranjevanje ali vzdrževanje mehanizacije
- Za obdelavo vseh kmetijskih betonskih površin

Priprava podlage

Gole, suhe, nove površine, ki so se strjevale najmanj 21 dni in na katere še ni bil nanesen noben površinski premaz, običajno ne potrebujejo predhodne priprave. Vsako obstoječo barvo ali površinsko obdelavo, na kateri se PTS+ zbira v kapljice, je treba odstraniti, da je PTS+ učinkovit. Pred nanosom izdelka AgriCrete PTS+ očistite vsa onesnaževala, kot so olje, urin ipd., ki jih je predhodni nanos izdelka AgriCrete PIM+ ali PIM+ Type S potisnil na površino. Površino bo morda treba očistiti večkrat, da bo res čista. Opomba: Ne pozabite, PTS+ je premaz – onesnaževala, ki jih ne očistite s površine, bodo po strditvi ujeta pod premazom PTS+. Pred nanosom izdelka PTS+ je treba vse razpoke popraviti in zapolniti s sanacijsko malto na cementni osnovi. Priporočamo tudi, da na vsako sanacijsko malto na cementni osnovi nanesete izdelek AgriCrete PIM+. Tako bo oprijem izdelka AgriCrete PTS+ na sanacijsko malto najboljši. Pred nanosom izdelka PTS+ pustite, da se PIM+ strjuje najmanj 3 dni.

Oprema za nanašanje

PTS+ je najbolje nanašati z ročno nizkotlačno škropilnico s tlačilko.

- Izdelek PTS+ pred uporabo dobro pretresite
- PTS+ ima nevtralen pH. Izdelka PTS+ ne redčite in ga ne mešajte z vodo ali katero koli drugo tekočino. Uporabljajte ga le v dobavljeni obliki
- Pri nanašanju izdelka PTS+ je priporočljivo nositi gumijaste rokavice in zaščitna očala

Nanašanje

- PTS+ je treba nanašati na HLADNE, SUHE površine. Najbolje v senci
- Najbolje ga je nanašati z ročno škropilnico s tlačilko. Pazite, da izdelka PTS+ ne nanesete preveč. Najbolje je tanek sloj, ki ravno zadostuje, da se zmoči celotna površina
- Drugega sloja ne nanašajte čez posušen rob prejšnjega nanosa in ne poskušajte nanesti drugega sloja na posušen prvi sloj. Lahko se pojavi bela, motna koprena. Iz istega razloga ne hodite po obdelanih mokrih površinah in nato ne puščajte mokrih sledi na suhih površinah, ki jih šele boste obdelali, saj se bodo, ko boste obdelali tudi to površino, pojavili beli odtisi stopal. Če se to zgodi, PTS+ ponovno emulgirajte s toluenom (razredčilom za barve). Namočite krpo in z njo podrgnite belkaste lise. Ko belkasta koprena izgine, toluen izhlapi in PTS+ se ponovno strdi. PTS+ se na zraku posuši v približno 2 urah in se strdi v 24 urah
- Dokler se ne posuši na zraku, hoja ni dovoljena

Poraba

Poraba je odvisna od poroznosti podlage. Giblje se lahko od 2,5 m² na liter do 8,5 m² na liter. Da vnaprej določite porabo, pred nanosom opravite preskus na majhnem delu površine, ki jo boste obdelali.

Pakiranje

- Vedra po 20 l / 5 US gal
- Sodi po 208 l / 55 US gal

Omejitve

Izdelka PTS+ ne nanašajte, če je temperatura površine in okolice pod 5 °C.

Previdnost – upoštevajte

- Izdelka PTS+ ne nanašajte na že nanesen PTS+. Na premazu PTS+ se v kapljice zbira vse, celo sam PTS+, če drugi sloj nanesete na posušen prvi sloj
- OPOMBA: Ob nenamernem stiku z očmi jih takoj in temeljito izperite z vodo
- PTS+ je treba nanašati na popolnoma suhe, hladne površine
- Na premaz PTS+ ne sme deževati, preden se popolnoma strdi (najmanj 24 ur)
- Če PTS+ zmrzne, ga popolnoma odtajajte in dobro pretresite, da se material pred uporabo v celoti premeša. Zmrzovanje izdelku ne škoduje
- Za površine, ki niso navedene v naši dokumentaciji, ali če niste prepričani o predhodnih kemičnih obdelavah, priporočamo, da PTS+ najprej nanesete na majhno preskusno površino

Omejena garancija

Podjetje AgriCrete jamči, da njegovi izdelki nimajo proizvodnih napak in da bodo ob nanosu v skladu z navodili podjetja AgriCrete ustrezali njegovim trenutno objavljenim fizikalnim lastnostim. Podjetje AgriCrete ne daje nobenih drugih garancij kakršne koli vrste, izrecnih ali implicitnih, vključno s kakršno koli garancijo primernosti za prodajo ali primernosti za določen namen v zvezi s tem izdelkom. Niti podjetje AgriCrete niti družba C. Darell & Assoc. Inc. ne odgovarjata za nikakršno škodo, vključno s posredno ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi kakršne koli domnevne kršitve katere koli izrecne ali implicitne garancije, vključno s kakršno koli garancijo primernosti za prodajo ali primernosti za določen namen, ali iz katerega koli drugega razloga.