

Information om översättningen: Detta dokument är en översättning av den engelska originalversionen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen.

Produktöversikt

Hög prestanda. Bättre valuta för pengarna.

Beskrivning

AgriCrete PTS+ är en koncentrerad version av vår PTS+ som ursprungligen utvecklades för den petrokemiska industrin, som behövde en syrabeständig beläggning. PTS+ är en icke brandfarlig, vattenbaserad toppförsegling för betong som först har behandlats med AgriCrete PIM+ eller PIM+ Type S. När beläggningen har härdat är den osynlig, lätt att rengöra, inte hal, långtidsverkande och 100 % vattentät. PTS+ fäster på betong, tegel, klinker och till och med trä!

Permanenta fördelar

- Endast en applicering krävs, precis så mycket att ytan blir våt
- Härdar till en klar, matt yta
- Stoppar permanent inträngningen av alla vätskor, t.ex. vatten, urin, salter, svaga syror, kemiska rengöringsmedel m.m.
- Ytorna blir mycket lättare att rengöra och håller sig rena mycket längre
- Rengöringen tar nu kortare tid och kräver färre arbetstimmar, mindre kemikalier och betydligt mindre pengar
- Förändrar inte den statiska friktionskoefficienten på betongytan, dvs. ytan blir inte hal

Användning

- För behandling av betonggolv och betongväggar i byggnader som hyser alla slags djur, t.ex. kor, grisar och höns
- För behandling av spårfrästa betonggolv, t.ex. i mjölkgruppar
- För behandling av betonggolv i byggnader där maskiner förvaras eller underhålls
- För behandling av alla betongytor i lantbruket

Förbehandling av underlaget

Nya, obehandlade och torra ytor som har härdat i minst 21 dagar och som inte tidigare har fått någon ytbeläggning behöver vanligtvis ingen förbehandling. Befintlig färg eller ytbehandling som gör att PTS+ pärlar sig måste avlägsnas för att PTS+ ska verka. Innan AgriCrete PTS+ appliceras ska alla föroreningar, t.ex. olja och urin, som har trängt ut till ytan vid den tidigare behandlingen med AgriCrete PIM+ eller PIM+ Type S rengöras bort. Ytan kan behöva rengöras mer än en gång för att den ska bli ren. Obs! Kom ihåg att PTS+ är en beläggning: föroreningar som inte har rengjorts bort från ytan stängs in under PTS+ när beläggningen härdar. Innan PTS+ appliceras ska alla sprickor lagas och tätas med ett cementbaserat reparationsbruk för sprickor. Vi rekommenderar också att AgriCrete PIM+ appliceras på allt cementbaserat reparationsbruk. Det ger bästa möjliga vidhäftning mellan AgriCrete PTS+ och reparationsbruket. Låt PIM+ härda i minst 3 dagar innan PTS+ appliceras.

Appliceringsutrustning

PTS+ appliceras bäst med en tryckspruta med handpump (lågtryck, typ Hudson).

- Skaka PTS+ väl före användning
- PTS+ är pH-neutral. Späd inte PTS+ och blanda inte produkten med vatten eller någon annan vätska. Använd endast i levererat skick
- Vi rekommenderar gummihandskar och skyddsglasögon vid applicering av PTS+

Applicering

- PTS+ måste appliceras på **svala, torra** ytor. Bäst är i skugga
- Appliceringen görs bäst med en tryckspruta med handpump. Var noga med att inte applicera för mycket PTS+. Bäst är ett tunt lager som precis räcker för att fukta hela ytan
- Applicera inte ett andra lager över den torra kanten av en tidigare applicering och försök inte applicera ett andra lager över ett torkat första lager. En vit, grumlig slöja kan uppstå. Av samma anledning ska du inte gå över behandlade, våta ytor och sedan lämna våta spår på torra ytor som ännu inte har behandlats, eftersom vita fotspår syns när du till slut behandlar den ytan. Om detta händer emulgerar du PTS+ på nytt med toluen (ett förtunningsmedel för färg). Fukta en trasa och gnid bort den vita slöjan. När slöjan är borta avdunstar toluenet och PTS+ härdar igen. PTS+ lufttorkar på ca 2 timmar och härdar på 24 timmar
- Ingen gångtrafik förrän ytan har lufttorkat

Åtgång

Åtgången varierar beroende på underlagets porositet. Sträckförmågan kan variera från 2,5 m²/l upp till 8,5 m²/l. Gör ett test på en liten del av den yta som ska behandlas för att fastställa åtgången före appliceringen.

Förpackning

- Hinkar à 20 l / 5 US gal
- Fat à 208 l / 55 US gal

Begränsningar

PTS+ får inte appliceras om yt- och omgivningstemperaturen är under 5 °C.

Varning – observera

- Applicera inte PTS+ ovanpå PTS+. Allt pärlar sig på PTS+, även produkten själv om du applicerar ett andra lager över ett torkat första lager
- OBS! Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj omedelbart och grundligt med vatten
- PTS+ måste appliceras på helt torra, svala ytor
- Det får inte regna på PTS+ innan beläggningen har härdat helt (minst 24 timmar)
- Om PTS+ har frusit, låt produkten tina helt och skaka väl så att materialet blandas om ordentligt före användning. Frysning skadar inte produkten
- För ytor som inte anges i vår dokumentation, eller om du är osäker på tidigare kemiska behandlingar, rekommenderar vi att PTS+ först appliceras på en liten provyta

Begränsad garanti

AgriCrete garanterar att företagets produkter är fria från tillverkningsfel och att de uppfyller de fysikaliska egenskaper som AgriCrete för närvarande har publicerat, när de appliceras enligt anvisningarna från AgriCrete. AgriCrete lämnar inga andra garantier av något som helst slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål i samband med denna produkt. Varken AgriCrete eller C. Darell & Assoc. Inc. ansvarar för skador av något slag, inklusive indirekta skador eller följdskador, som uppstår till följd av påstått brott mot en garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, eller av någon annan orsak.